

STUCCO VETRORESINA

Stucco poliestere bicomponente con fibra di vetro ad alta capacità di riempimento e aderenza. Idoneo per la riparazione, stuccatura ed assemblaggio di materiali in vetroresina e manufatti in lana di vetro. Molto utilizzato nel settore nautico e nel bricolage in genere. Inoltre grazie alle sue caratteristiche è adatto per applicazioni ad alto spessore.

Modo d'uso: mescolare bene la quantità prelevata dello stucco con 1-3% d'induritore. Tempo di lavorabilità e di applicazione: 5 minuti circa a 20° C. Lo stucco è Carteggiabile dopo 20-30 minuti.



CODICE	Descrizione	Form.	Pezzi
66050/125	Stucco Vetoresina	125 ml	24
66050/05	Stucco Vetoresina	500 ml	12

KIT VETRORESINA

Kit completo per la riparazione e costruzione di parti mancanti o rovinate di manufatti in vetroresina, metallo, cemento, muro, legno, resine, vetroresina, poliestere.

Ideale per la manutenzione di barche – roulotte – furgoni – frigoriferi.

Contenuto del Kit: Resina poliestere standard da 0,75 lt – Catalizzatore – Barattolo per miscelare – Lana di vetro 1 mq – Pennello setola corta.

Modo d'uso: Pulire e sgrassare accuratamente il supporto da riparare. Carteggiare con carta abrasiva a grana 40/60/80. Preparare la quantità di Resina Poliestere occorrente alla riparazione, quindi aggiungere l'induritore in quantità variabile in base alla temperatura (1-2% nei mesi estivi, 3-4% nei mesi invernali).

Miscelare ed amalgamare bene i due componenti. Applicare la miscela ottenuta sulla parte da riparare, quindi sovrapplicare la lana di vetro tamponando ancora con il pennello imbevuto della stessa miscela.

Ad essiccazione avvenuta (tempo variabile in base alla temperatura di applicazione ed allo spessore applicato) rifinire con Stucco Vetoresina.



CODICE	Descrizione	Form.	Pezzi
66150/01	Kit Vetoresina	-	1

STUCCO PER METALLI

Stucco poliestere universale tixotropico e bicomponente. Stucco di alta qualità, adatto a soddisfare le richieste degli utilizzatori più esigenti e professionali. Ideale per la riparazione di lamiere, alluminio, vetroresina, parti fibrate e tutte le superfici zincate.

Le sue caratteristiche garantiscono una elevata adesione, una stuccatura compatta ed esente da porosità, una elevata carteggiabilità e una perfetta verniciabilità della parte trattata.

Modo d'uso: mescolare bene la quantità prelevata dello stucco con 1-3% d'induritore. Tempo di lavorabilità e di applicazione: 5 minuti circa a 20° C. Carteggiabile dopo 20-30 minuti.



CODICE	Descrizione	Form.	Pezzi
66250/125	Stucco per Metalli	125 ml	24
66250/05	Stucco per Metalli	500 ml	12

STUCCO PER MARMO

Stucco poliestere bicomponente per marmo, granito e pietra. Stucco di alta qualità, adatto a soddisfare le richieste degli utilizzatori più esigenti e professionali. Ideale per rinforzare, incollare, stuccare e resinare lastre, manufatti e marmette in granito, pietra, marmo e travertino.

Le sue caratteristiche garantiscono un elevata adesione e la possibilità di lucidare successivamente i materiali trattati. Modo d'uso: mescolare bene la quantità prelevata dello stucco con 1-3% d'induritore. Tempo di lavorabilità e di applicazione: 5 minuti circa a 20° C.

Carteggiabile dopo 20-30 minuti.



CODICE	Descrizione	Form.	Pezzi
66350/125	Stucco per Marmo	125 ml	24
66350/05	Stucco per Marmo	500 ml	12